





Технические характеристики алюминиевых композитных панелей BILDEX



Алюминиевые композитные панели BILDEX состоят из двух алюминиевых листов и внутреннего слоя минералонаполненного компаунда, лицевая сторона имеет защитно-декоративное покрытие на основе лакокрасочных материалов, поверх которого нанесена защитная пленка с указанием направления монтажа панелей. Тыльная сторона АКП покрыта антикоррозионным защитным грунтом.



Длина	
1200 - 6000 ± 5,0 мм	1200 - 6000 ± 5,0 мм
Ширина при толщине алюминиевого слоя 0,4 mm / 0,5 mm	
1220, 1500 мм 1250, 1500 мм ± 2,0 мм	1220, 1500 мм 1250, 1500 мм ± 2,0 мм
Толщина	
4 mm ± 0,2 мм	4 mm ± 0,2 мм
Толщина алюминиевого слоя	
0,4/0,5 ± 0,02 мм	0,4/0,5 ± 0,02 мм
Отклонение от плоскости	
<1,0 мм	<1,0 мм
Покрытие панели	
AN, PE, PVDF, FEVE (EWIGOL)	AN, PE, PVDF, FEVE (EWIGOL)
Марка сплава алюминиевого слоя	
АМцН3	АМцН3
Вес панели, кг/м ²	
7,4-8,2 кг/м ²	7,8—8,4 кг/м ²
Показатель теплоты сгорания ГОСТ 56025-2014 МДж/кг	
Не более 10	Не более 10
Группа горючести материала ГОСТ 30244-94	
Г 1	Г 1
Удлинение при разрыве (справочно) %	
Не менее 1,0	Не менее 1,0
Предел прочности при изгибе МПа	
Не менее 85	Не менее 85
Модуль упругости при изгибе МПа	
Не менее 16 000	Не менее 16 000
Прочность связи между слоями Н/мм	
>4,5	>4,5
Коэффициент линейного расширения при перепаде температуры ±50 °C (справочно), мм/м	
± 2,0	± 2,0
Толщина покрытия мкм	
20-40	20-40
Стендовые испытания при обычных погодных условиях (лет)	
РЕ не менее 20 лет , PVDF не менее 30 лет, FEVE не менее 30 лет	

Длина	
1200 - 6000 ± 4,0 мм	1200 - 6000 ± 4,0 мм
Ширина при толщине алюминиевого слоя 0,4 mm / 0,5 mm	
1220, 1500 мм 1250, 1500 мм ± 2,0 мм	1220, 1500 мм 1250, 1500 мм ± 2,0 мм
Толщина	
4 mm ± 0,2 мм	4 mm ± 0,2 мм
Толщина алюминиевого слоя	
0,4/0,5 + 0,02 мм	0,4/0,5 + 0,02 мм
Отклонение от плоскости	
<1,0 мм	<1,0 мм
Покрытие панели	
AN, PE, PVDF, FEVE (EWIGOL)	AN, PE, PVDF, FEVE (EWIGOL)
Марка сплава алюминиевого слоя	
АМцН3	АМцН3
Вес панели, кг/м ²	
7,7- 7,9 кг/м ²	7,7- 8,0 кг/м ²
Показатель теплоты сгорания ГОСТ 56025-2014 МДж/кг	
Не более 10	Не более 3,0
Группа горючести материала ГОСТ 30244-94	
Г 1	Г 1
Удлинение при разрыве (справочно) %	
Не менее 1,0	Не менее 1,0
Предел прочности при изгибе МПа	
Не менее 85	Не менее 85
Модуль упругости при изгибе МПа	
Не менее 16 000	Не менее 16 000
Прочность связи между слоями Н/мм	
Не менее 8,0	Не менее 4,5
Коэффициент линейного расширения при перепаде температуры ±50 °C (справочно), мм/м	
± 2,0	± 2,0
Толщина покрытия мкм	
20-40	20-40
Стендовые испытания при обычных погодных условиях (лет)	
РЕ не менее 20 лет , PVDF не менее 30 лет, FEVE не менее 30 лет	